

Дата: 01.01.2018. Срок действия документа – до 31.12.2021.

1. Основные информации

Наименование продукта: Лента MDS THERMO PREMIUM EXTRA STRIPE TAPE Z/B - внутренняя

Артикула: 800CMMTPESTW100, 800CMMTPESTW70

Тип продукта: Гидроизоляционная паропроницаемая лента для монтажа светопрозрачных конструкций, с дополнительной клеящей полосой, внутренняя.

Страна происхождения: Польша (EU)

Дистрибьютор: MEDOS SP.J., ул. Магазинова 3, 86-200 Хелмно, Польша



2. Описание продукта

Лента сделана из паропроницаемой мембраны. Лента имеет с одной стороны полосу клея с хорошими адгезионными свойствами позволяющую приклеить ее к стене (нижняя сторона), а также дополнительную клеящуюся полосу с другой стороны (верхняя сторона) для приклеивания к оконной раме.

3. Применение

Лента используется с внутренней стороны помещения уплотняя изнутри монтажный шов оконного блока. Используется при установке светопрозрачных конструкций в качестве защитного слоя их монтажных швов и стыков. Использование ленты повышает герметичность помещений, защищает теплоизоляцию от поглощения влаги, замедляет окисление теплоизоляции.

4. Свойства и технические данные

СОСТАВ/ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА/ РАЗМЕРЫ	
Материал/состав	Паропроницаемая мембрана из полипропиленовой ткани/пленки + полоса бутилового клея + самоклеящаяся полоса
Цвет	розовый
Ширина	70мм; 100мм, либо согласно предложению
Длина	25 пм (± 0,1м) в рулоне
Рекомендуемая температура применения	От -10°C до 35°C
Стойкость к УФ-лучам	Мин. 3 месяца

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАННОЙ ТКАНИ	Параметры	Ед.изм.	Требование/№ Стандарта
Сопротивление паропроницанию, Коэффициент S_d	≥ 45	S_d (м)	PN-EN ISO 12572
Водостойкость	Водостойкая	-	PN-EN 1928 24ч/1000mmH ₂ О
Адгезия	>15	(N/10мм)	PN-EN 1939
Прочность на растяжение вдоль	$\geq 5,0$	(мПа)	PN-EN12311-3, метод В, $v=100$ мм/мин
Прочность на растяжение впоперек	$\geq 3,0$	(мПа)	PN-EN12311-3, метод В, $v=100$ мм/мин
Прочность на разрыв вдоль(степень удлинения при разрыве)	≥ 40	(%)	PN-EN12311-3, метод В, $v=100$ мм/мин
Прочность на разрыв впоперек (степень удлинения при разрыве)	≥ 70	(%)	PN-EN12311-3, метод В, $v=100$ мм/мин

4. Дополнительная рекомендации для пользователя.

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, лента должна приклеиваться к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от загрязнений. Абсорбирующие и непрочные поверхности требуют предварительного грунтования. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Любой зазор или неплотность - это потенциальный канал для проникновения дождевой воды. По углам ленту необходимо загибать так, чтобы загнутые части образовывали бортики для предотвращения протечек в углах оконного проема.